

**HOJA DE ESPECIFICACIONES****SEPIOLITA 15-30  
Absorbente Industrial****Composición (DRX)**

<b>Sepiolita</b>	65% (Min. 60%)
------------------	----------------

**Propiedades físicas**

<b>Densidad</b>	0.65 g/cc (Máx. 0.73 g/cc)
-----------------	----------------------------

<b>Absorción Westinghouse agua</b>	130% (Mín. 100%)
------------------------------------	------------------

<b>Absorción Westinghouse aceite</b>	60% (Mín. 50%)
--------------------------------------	----------------

**Distribución de tamaño de partícula**

<b>&gt; 1.40 mm</b>	Máx. 12%
---------------------	----------

<b>1.40 mm - 0.25 mm</b>	Mín. 86%
--------------------------	----------

<b>&lt; 0.25 mm</b>	Máx. 2%
---------------------	---------