

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**MODELO** 451115/PE40

**ENVASE DE ALUMINIO**

INTERIOR: Desnudo

EXTERIOR: Desnudo



**IMPRESIÓN** Sí  No

**FECHA DE REVISIÓN** Edición 3. Fecha 13/04/2021

### DIMENSIONES

#### DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	Ø 278 mm
FONDO	Ø 248 mm
ALTURA	24 mm
CAPACIDAD	1115 ml

### PESO

#### Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	
14,60	15,87	17,14	gr/envase

### ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5	
MATERIAL	Aluminio	
ESPELOR (µ)	70	±8%
LACA INTERIOR (g/m2)	-	g
LACA EXTERIOR (g/m2)	-	g

### EMBALAJE

EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	70
EMBALAJE SECUNDARIO	CAJA700/N
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	1298

### DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	560
PESO BRUTO PALET/JAULA(g)	143.062
TIPO DE PALET	PALET PLÁSTICO
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	12
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	1.181
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

### MEDIO AMBIENTE

100%  
Reciclable



Reciclable infinitas  
veces



Aluminio



### DATOS DE USO

Microondas\*



Horno



-40°C -  
+250°C



Excepciones



\* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

### CERTIFICADOS



Este producto cumple con el reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 22000 - FSSC 22000

Alibérico Food Packaging tiene implantado un sistema integrado de gestión bajo las certificaciones UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y FSSC 22000.

39.00002938/M

Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios

**Alibérico  
Food Packaging S.L.U.**

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente. Alibérico Food Packaging no se hace responsable del mal uso de nuestros productos y su uso. Este pedido está sujeto a los términos y condiciones generales de venta de Grupo Alibérico, que ya le han sido facilitados (www.aliberico.com)