



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**Material:** PVC CATERING FCT3  
**Fecha:** Junio 2022

PROPIEDAD	UNIDADES	METODO	VALOR	VALOR
Espesor Medio	Micras ( $\mu\text{m}$ )	D374	8.0	` + - 12%
Tamaño Mandril - (Diámetro interior)	Milímetros (mm)	N/A	40 / 50 / 76	
Metros	Mtros (M)	N/A	250/300/Yumbos	` + - 5%
TRANSMISIÓN DE O <sub>2</sub>	CC/100in2x24hxatm		960	` + - 5%
Impacto Dardo	gr		233	` + - 5%
Resistencia a la Tracción (MD)	Kg/cm <sup>2</sup>	D882	425	` + - 5%
Resistencia a la Tracción (TD)	Kg/cm <sup>2</sup>	D882	373	` + - 5%
Estiramiento (MD)	%	D882	181	` + - 5%
Estiramiento (TD)	%	D882	211	` + - 5%
Modulus 100% (MD)	Mpa		164	` + - 5%
Modulus 100% (TD)	Mpa		162	` + - 5%
Adherencia	gr		73	` + - 5%
Potencia	-	m <sup>2</sup> /Kg	107	` + - 5%

La información técnica aquí ofrecida es una guía general y no representa los resultados que puedan ser obtenidos en laboratorios ajenos al nuestro.

Los valores de algunas propiedades pueden variar apreciablemente dependiendo de la antigüedad del film.

Disponibilidad anchos: 300 mm y 450 mm. Para otros consultar.